



 0761-CPR-0567	btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg am Lech
18 0761-CPR-0567 EN 13967:2012 BTF FLEXIBEL NEW Feuchtigkeits- und Dampfsperre Mehrlagige, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn geeignet zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser - erdberührte Flächenabdichtung - und geeignet zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in und unter Wänden. Geeignet zur Abdichtung in den Anwendungsbereich auf der Bodenplatte und zur Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel.	
Abmessungen Brandverhalten Scherwiderstand Fugennähte Wasserdampfdurchlässigkeit S_D Wasserdichtheit Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung Weiterreißwiderstand, längs Weiterreißwiderstand, quer Widerstand gegen statische Belastung, Verfahren B Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren A Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren B Zugfestigkeit Dehnung, längs Zugfestigkeit Dehnung, quer Zugfestigkeit Zugkraft, längs Zugfestigkeit Zugkraft, quer	1,00 m - 1,50 m × 50 lfm Klasse E Selbstkleberand: ≥ 100 (Abriss außerhalb der Fügenaht!), BTF SYSTEMAN $S_D \geq 1.500 \text{ m}^3$ Bestanden Bestanden Bestanden $\geq 100 \text{ N}$ $\geq 100 \text{ N}$ Auflast $\leq 20 \text{ kg}$, dicht Fallhöhe $\geq 100 \text{ mm}$, dicht, Fallhöhe $\leq 2.000 \text{ mm}$, dicht $\geq 20 \%$ $\geq 15 \%$ $\geq 300 \text{ N/50 mm}$ $\geq 200 \text{ N/50 mm}$
Leistungserklärung: btf-2009 NEW/1000/1500 Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf www.btf-innovationen.de	
Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.	