



 0761	btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg am Lech
11 0761 EN 13967:2012 BTF FUTHENE Bauwerksabdichtung Kaltselbstklebendes Bitumen-Dichtungsband geeignet zur Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen im Fußpunktbereich. Einsetzbar zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken.	
Brandverhalten Flächenbezogene Masse Kaltbiegeverfahren Scherwiderstand Fugennähte Wasserdampfdurchlässigkeit S_D Wasserdichtheit Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung Weiterreißwiderstand, längs Weiterreißwiderstand, quer Widerstand gegen Stoßbelastung, Verfahren B Zugfestigkeit Dehnung, längs Zugfestigkeit Dehnung, quer Zugfestigkeit Zugkraft, längs Zugfestigkeit Zugkraft, quer	Klasse E 1.500 g/m ² ± 10 % ≤ -20 °C, Bestanden ≥ 210 N / 50 mm $S_D \geq 185 \text{ m}$ Bestanden Bestanden Bestanden ≥ 90 N ≥ 90 N ≥ 850 mm dicht ≥ 330 % ≥ 405 % ≥ 200 N / 50 mm ≥ 200 N / 50 mm
Leistungserklärung: btf-3012 Alle Leistungserklärungen für btf Produkte finden Sie auf www.btf-innovationen.de	
Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.	