

Technisches Merkblatt

BTF BIT ROOF FRG PLUS 600

Hochwertige, flexible und reißfeste Bitumendampfsperre mit sehr starker Klebekraft und Notabdichtungsfunktion

EIGENSCHAFTEN

- + Mit stark klebendem Spezialbitumen
- + Als Notabdichtung einsetzbar
- + Bis 0 °C einsatzbereit
- + Reißfest
- + Ganzflächig selbstklebend
- + Trittfest durch Gelegeeinlage und aufkaschierte Aluverbundfolie
- + Einfache und schnelle Verlegung
- + Heizwert / Brennwert: $\leq 10.500 \text{ kJ/m}^2$ / $\leq 11.600 \text{ kJ/m}^2$
- + Brandverhalten: Klasse E
- + Dampfdicht (S_D -Wert: $\geq 1.500 \text{ m}$)
- + Luftdicht
- + Alkalibeständig
- + Radondicht
- + Stärke: ca. 0,6 mm



PRODUKTBESCHREIBUNG

BTF BIT ROOF FRG PLUS 600 ist eine flexible, einseitig selbstklebende Bitumendampfsperre aus reißfestem Aluminiumverbund mit Spezialbitumenbeschichtung. Das Produkt erfüllt die Anforderungen nach DIN 13970.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Geeignet als Dampfsperre auf Flachdachkonstruktionen.
- + Einsetzbar auf Betondächern, Stahltrapezblechen und Holzwerkstoffen.
- + Kann als **Notabdichtung verwendet werden** (siehe Verarbeitungshinweise)
- + Geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).



Technisches Merkblatt

LIEFEREINHEITEN

Abmessungen	Verkaufseinheit Einzel	Verkaufseinheit Palette	Artikelnummer
1,08 Meter x 40 lfm	1 Rolle	20 Rollen	311013

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Abmessungen	1,08 Meter x 40 lfm
Breite	1,08 Meter
Flächenbezogene Masse	600 g/ m ² -20 % +10 %
Kaltbiegeverfahren	≤ -20 °C, Bestanden
Länge	40 lfm
Scherwiderstand Fugennähte	≥ 600 N / 50 mm
Stärke	0,60 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit S_D	$SD \geq 1.500 \text{ m}$
Wasserdichtheit	Bestanden
Wasserdichtheit gegen Chemikalien, Alkaliwiderstand	Bestanden
Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	Bestanden
Weiterreißwiderstand, längs	≥ 250 N



Technisches Merkblatt

ZUBEHÖR

Produktname	VE Einzeln	VE Palette	Artikelnummer
BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW	1 Karton à 6 Rollen	34 Kartons	2012/NEW
BTF K+D Folienbeutel	1 Karton à 12 Folienbeutel	66 Kartons	3110
BTF K+D Kartusche	1 Karton à 12 Kartuschen	135 Kartons	3120
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/DÄMMPLATTENKLEBER	1 Eimer	42 Eimer	3100/10
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/DÄMMPLATTENKLEBER	1 Eimer	60 Eimer	3101

LAGERUNG

Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.



Technisches Merkblatt

VERARBEITUNG

Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber, eis-, staub- und fettfrei sein.

Auf Kunststoffbeschichteten Stahltrapezprofilen ist kein Voranstrich erforderlich.

Bei anderen Untergründen, wie z. B. verzinkten Stahlblechen, Beton, Holzkonstruktionen, OSB-Platten, etc., empfehlen wir einen Voranstrich mit unserem BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER. Der Verarbeitungsanleitung des BTF SYSTEMSPEZIALPRIMER/KLEBER ist zu folgen.

Verarbeitung:

- + Die Dampfsperre ist parallel zu den Trapezblech-Obergurten durch Abziehen der unterseitigen Schutzfolie aufzukleben.
- + Die Verklebung der Längsnähte muss auf den Obergurten erfolgen.
- + Bei Querstößen sollte ein Blechstreifen zur fachgerechten Verlegung unterlegt werden.
- + Längs- und Quernähte sind mit mindestens 8 cm Breite durch Anrollen mit einer 4 cm breiten Andrückrolle dicht zu verkleben.
- + Zur Stabilisierung der Bahnenden ist ein zusätzlicher ca. 20 cm breiter Streifen der BTF BIT ROOF FRG PLUS 600 unter dem Kopfstoß im Nahtüberdeckungsbereich (in der Bahnbreite) straff aufzubringen.
- + Alle aufgehenden Bauteile müssen vollflächig grundiert werden.
- + An allen An- und Abschlüssen bzw. Durchdringungen ist die Dampfsperre bis auf die Höhe der Wärmedämmung hochzuführen sowie luft- und dampfdicht anzuschließen
- + Beim T-Stoß ist ein Eckschnitt an der mittleren, überdeckten Bahnkante durchzuführen.
- + Optional kann als Zubehör unser BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU oder BTF K+D zum Verkleben an aufgehenden Bauteilen und zur Abdichtung von Bohrlöchern verwendet werden.
- + Bei Verlegung unter +10 °C Umgebungstemperatur ist es erforderlich, alle verklebten Nähte vor dem Anrollen mit einem Heißluftgerät von oben zu erwärmen.
- + Gemäß anerkannten Richtlinien ist die Bahn fachmännisch (von unten nach oben) zu verlegen.

Notabdichtung:

- + BTF BIT ROOF FRG PLUS 600 sollte möglichst unmittelbar vor den Folgeschichten verlegt werden. Bei notwendigen nicht zu umgehenden Arbeitsunterbrechungen kann die Dampfsperre als Notabdichtung (einer zeitlich begrenzten, nur temporären Abdichtung gegen Witterungseinflüsse, siehe Prüfbericht MPA Braunschweig 1203/759/22) verwendet werden.
- + Die BTF BIT ROOF FRG PLUS 600 benötigt beim Einsatz als Notabdichtung eine Dachneigung von mindestens 2 %.
- + Zur Sicherstellung der Notabdichtung sind alle Überlappungen wasserdicht mit unserem BTF FUTHENE NAHTDICHT zu verkleben.
- + Es muss eine Notentwässerung bzw. ausreichende Dachentwässerung eingeplant werden.
- + Für die Verarbeitung unserer BTF BIT ROOF FRG PLUS 600 ist als Basis eine mechanische Befestigung bzw. die Verlegung unter Auflast nötig.

SICHERHEITSHINWEISE

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Toleranzen: Die Angaben zu den genannten Eigenschaften können produktions- und materialbedingten Toleranzen unterliegen. Diese sind weitgehend durch die entsprechende Norm geregelt. Die Funktion ist, bei bestimmungsgemäßer Anwendung, gewährleistet.

