



Technisches Merkblatt

BTF FLÜSSIGBUTYLSPRAY

Universeller Sprühkleber und Primer auf Flüssigbutylbasis

EIGENSCHAFTEN

- + Innen und Außen anwendbar
- + Geeignet für fast alle Untergründe
- + Hohe und schnelle Kontakthaftung
- + Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
- + Gute Anfangshaftung
- + Schnelltrocknend
- + Für dauerhafte Verklebungen
- + Alterungsbeständig
- + Bis -5 °C verarbeitbar
- + Flächiges, sowie punktgenaues Sprühen möglich



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das BTF FLÜSSIGBUTYLSPRAY ist ein vielseitig einsetzbarer, sprühbarer Universalkleber und Primer auf Flüssig-Butylbasis. Durch die verstellbare Düse ist flächiges sowie punktgenaues Sprühen mit dem BTF FLÜSSIGBUTYLSPRAY möglich. Auf Anfrage auch in flüssiger Form, im Eimer oder im Fass erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Für die Montage von Trockenbauprofilen und Randdämmstreifen geeignet.
- + Das BTF FLÜSSIGBUTYLSPRAY ist als Primer und Haftvermittler für Kunststoffe und PVC, Kautschukbänder, First- Grat- und Kaminanschlussrollen geeignet.
- + Das BTF FLÜSSIGBUTYLSPRAY ist als Kleber für BTF MAUERWERKS- und FEUCHTIGKEITSPERRBAHNEN, KSK-ABDICHTUNGSBAHNEN sowie BTF DACHUNTERSANNBAHNEN geeignet.
- + Kann zum Kleben von unterschiedlichen Materialien wie Schaumstoff, Polyester, Metall, Holz, Hartfaserplatten, Pappe, Beton, Ziegel, Glas, Textilien, Leder, Filz, Leinen, Watte usw. verwendet werden.

Technisches Merkblatt



LIEFEREINHEITEN			
Abmessungen	Verkaufseinheit Einzel	Verkaufseinheit Palette	Artikelnummer
null	null	null	null

TECHNISCHE DATEN	
Eigenschaft	Wert
Dichte	0,9 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Verbrauch	Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
Offene Zeit	Bis 5 min. (einseitig), bis 10 min. (beidseitig)

Technisches Merkblatt



ZUBEHÖR

Produktname	VE Einzel	VE Palette	Artikelnummer
--	--	--	--

LAGERUNG

Kartons und Dosen kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +10 °C und +25 °C lagern. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt ab Herstellungsdatum bis zu 12 Monate lagerfähig. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter +10 °C schützen.



Technisches Merkblatt

VERARBEITUNG

Untergrund:

- + Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein.

Verarbeitung:

- + Bei einem beidseitigen Auftrag liegt die Einlegezeit bei 30 Sekunden bis zu 10 Minuten.
- + Bei einem einseitigen Auftrag liegt die Einlegezeit bei 30 Sekunden bis 5 Minuten.
- + Den Sprühkleber mit einem Abstand von ca. 20-30 cm auf dem Untergrund aufsprühen.
- + Je nach Untergrund kann ein mehrfaches Auftragen erforderlich sein.
- + Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- + Während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen und von Zündquellen fernhalten.
- + Im Winkel von 45° aufsprühen.
- + Die genaue Abluftzeit ist abhängig vom Untergrund, Raumtemperatur und Auftragsdicke.
- + Die Teile sind zusammenzufügen, wenn der Klebstofffilm noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleibt.
- + Um eine perfekte Verklebung zu gewährleisten, müssen die Teile gut angedrückt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise und Haftungsausschluss Die in diesem Datenblatt aufgeführten Eigenschaften, Werte und Leistungsmerkmale beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte zum Zeitpunkt der Produktion. Sie stellen allgemeine Richtwerte dar und keine Garantie im Sinne des § 443 BGB. Die Angaben können produktions- und materialbedingten Toleranzen unterliegen, die durch die jeweils einschlägigen Normen geregelt sind. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist die Funktion des Produkts gewährleistet. Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie die Vielzahl möglicher Einsatzfelder und Materialkombinationen liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Es obliegt daher dem Anwender, die Eignung des Produkts für den konkreten Einsatzzweck vor Verarbeitung durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann aus den Angaben und Hinweisen in diesem Datenblatt nicht abgeleitet werden. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich und befreit den Anwender nicht von der eigenen Prüfung des Produkts auf die jeweilige Eignung. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließlich für die gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Datenblätter und Merkblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.