

BTF MAUERFIX INJEKTIONSSTÄBCHEN

Injektionsstäbchen gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk

EIGENSCHAFTEN

- + Einfache und kalkulationssichere Verarbeitung
- + Baut eine dauerhafte Barriere gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk auf
- + Auch bei hoher Durchfeuchtung und hohen Salzbelastungen im Mauerwerk einsetzbar
- + Ideal zur Überbrückung von Hohlräumen und bei zweischaligem Mauerwerk



PRODUKTBESCHREIBUNG


BTF MAUERFIX INJEKTIONSSTÄBCHEN sind mit Wirkstoff getränkte Stäbchen zur nachträglichen Horizontalabdichtung von feuchtem Mauerwerk. Der Wirkstoff in den Stäbchen verteilt sich nach dem Einbau in das Kapillarnetzwerk des Baustoffs und verhindert sicher und dauerhaft aufsteigende Feuchtigkeit. Die Verarbeitung erfordert kein Injektionsgerät und keine Druckluft und ist dadurch besonders einfach und sauber.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Zur nachträglichen Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen.
- + Von innen und außen verarbeitbar.
- + Geeignet für Mauerwerk mit hohem Durchfeuchtungs- und Salzgehalt.
- + Zur Überbrückung von Hohlräumen sowie bei zweischaligem Mauerwerk.

LIEFEREINHEITEN

Abmessungen	Verkaufseinheit Einzeln	Verkaufseinheit Palette	Artikelnummer
null	null	null	null



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Abmessungen	18 cm
Farbe	Transparent
Länge	18 cm
Verbrauch	Ca. 8 Stäbchen pro laufendem Meter (1 Stäbchen je Bohrloch)
Durchmesser	Ca. 13 mm
Wanddicke	Bis max. 40 cm
Wirkstoffgehalt	Ca. 69 %
Wirkstoffbasis	Silan-/Siloxanbasis

ZUBEHÖR

Produktname	VE Einzel	VE Palette	Artikelnummer
BTF MAUERFIX DUO MÖRTEL	1 Sack á 25 KG	40 Sack	303102

LAGERUNG

Bis zur Verarbeitung muss das Produkt gegenüber Wärme, UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Bahnen 12 Monate nach Datum der Herstellung, bei einer Raumtemperatur von max. +25 °C, gelagert werden.

VERARBEITUNG

- + Bohrungen mit einem Durchmesser von 16 mm bis 3 cm vor Mauerwerksende zu erstellen. Bohrlochabstand: 10 cm.
- + Bohrlöcher sorgfältig von Bohrstaub befreien, z. B. durch Ausblasen mit Druckluft oder Ausspülen mit Wasser.
- + BTF MAUERFIX INJEKTIONSSTÄBCHEN ca. 10 Minuten vor der Anwendung flach lagern, anschließend vollständig in die Bohrung einführen.
- + Stößt das Stäbchen am Ende des Bohrlochs an, ca. 1 cm herausziehen, bündig mit der Wandoberfläche ablängen und wieder einschieben.
- + Bohrlöcher abschließend mit BTF MAUERFIX DUO MÖRTEL verschließen.



SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise und Haftungsausschluss Die in diesem Datenblatt aufgeführten Eigenschaften, Werte und Leistungsmerkmale beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte zum Zeitpunkt der Produktion. Sie stellen allgemeine Richtwerte dar und keine Garantie im Sinne des § 443 BGB. Die Angaben können produktions- und materialbedingten Toleranzen unterliegen, die durch die jeweils einschlägigen Normen geregelt sind. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist die Funktion des Produkts gewährleistet. Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie die Vielzahl möglicher Einsatzfelder und Materialkombinationen liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Es obliegt daher dem Anwender, die Eignung des Produkts für den konkreten Einsatzzweck vor Verarbeitung durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann aus den Angaben und Hinweisen in diesem Datenblatt nicht abgeleitet werden. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich und befreit den Anwender nicht von der eigenen Prüfung des Produkts auf die jeweilige Eignung. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließlich für die gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Datenblätter und Merkblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.